Vápenno-pieskové murivo

PORFIX AKU P15/1,4

- 6DF (175) LDE

Technické parametre		
- **základné**		
prevedenie	PDK	
rozmery (d x š x v)	248x175x249	mm
objemová hmotnosť ρ_v	1210 - 1400	kg/m³
dierovanie	25,12	%
priemer otvorov	40	mm
- **statika**		
priemerná pevnosť v tlaku f_u	15,00	N/mm²
charakteristická pevnosť muriva v tlaku f_k	6,5	N/mm²
pevnosť v šmyku τ	0,30	N/mm²
- **tepelnotechnika**		
súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10\ dry}$	0,400	W/(m*K)
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_U	0,440	W/(m*K)
merná tepelná kapacita c	1	kJ/kg*K
faktor difúzneho odporu μ	5 / 25	
tepelný odpor v suchom stave R_{10dry}	0,438	m²*K/W
súčiniteľ prestupu tepla U_{10dry}	1,645	W/(m²*K)
návrhový tepelný odpor R_u	0,398	m²*K/W
návrhový súčiniteľ prestupu tepla U_u	1,761	W/(m²*K)
- **požiarna odolnosť**		
trieda reakcie na oheň	A1	
požiarna odolnosť nenosných deliacich stien	EI 240 [1)]	min.
požiarna odolnosť nosných deliacich stien	REI 90/REI 120[2)]	min.
- **akustika**		
vzduchová nepriezvučnosť R_w	50,0[3)]	dB
- **ostatné údaje**		
mrazuvzdornosť	NPD	
spotreba	16	ks/m²
spotreba	91,4	ks/m³
spotreba tenkovrstvovej malty PORFIX AKU	15	kg/m³
spotreba zakladacej malty (pri hr. 20 mm)	5,95	kg/bm

Expedičné parametre		
hmotnosť prvku	14,6	kg/ks
expedičná hmotnosť palety	1074	kg/pal
obsah palety	0,77	m³
obsah palety	72	ks

1) Požiarna odolnosť stien – viď EN 1996-1-2.
2) Požiarna odolnosť stien – viď EN 1996-1-2. – nosné deliace steny - α≤ 1,0/ α≤ 0,6
3) Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw bola určená Teoretickým výpočtom a vyhodnotená podľa STN EN ISO 717-1:2021.

,

Nosné murivo š. 175 mm



PORFIX AKU P20/1,8 je vyrábaný na báze prírodných materiálov vápno, piesok, voda v prevedení pero-drážka (PD)

Použitie :

Je určený najmä na murovanie nosných a pomocných nosných stien obvykle do 2. podlaží, suterénov, technických podlaží a ako výplňové murivo do skeletov.
Má výborné akustické vlastnosti a vďaka vysokej objemovej hmotnosti má vysokú tepelnú kapacitu. Je tvarovo stály s výbornou požiarnou odolnosťou.


Výhody :

- výborné akustické vlastnosti
- vysoká požiarna odolnosť
- vysoká tepelná kapacita
- väčšia úžitková plocha miestností
- presné rozmery prvkov
- nízka spotreba lepiacej malty
- rýchly čas výstavby
- vyrobený z prírodných materiálov


Doplnkové produkty :

- zakladacia malta PORFIX
- lepidlo PORFIX AKU
- nosné preklady
- stropný systém PORFIX
- murivová nerezová spojka

Základné rozmery tvárnic




Skladanie prekladov




Väzba muriva – roh

1. a 2. rada




Väzba muriva – T pripojenie

1. a 2. rada



Väzba muriva – T pripojenie – alt.

1. a 2. rada



1 – nerezová murivová spojka (2x každá 2. rada), 2 – premaltovať

Na styku muriva pero / drážka s murivom hladkým je nutné použiť tenkovrstvovú maltu (max. š. škáry 5 mm). Na výplň škáry š. >5mm je potrebné použiť výplňovú / zakladaciu maltu (max. š. škáry 50mm). Pri napojení muriva s väzbou <100mm vystužte spoj nerezovou murovacou spojkou PORFIX, alebo výstužnou tkaninou

Zmeny technických údajov vyhradené. Spôsob zabudovania sa rozumie ako príklad, odporúčanie výrobcu a v žiadnom prípade nemôžu byť považovaný za hotové riešenie. Stavebné a technologické postupy, materiály a technické vybavenie domu, sú vždy predmetom odborného projektového hodnotenia vykonaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu a spoločnosť PORFIX-pórobetón, a.s. nenesie za to zodpovednosť. Novým vydaním produktového listu stráca platnosť predchádzajúci.